



**Elastrade s.r.l.**  
Sede Operativa e Amministrativa: Via dei Termini, 20 I-24040 Osio Sopra (BG).  
Sede Legale: Via dei Termini, 18/A- 24040 Osio Sopra (BG).  
Capitale Sociale € 100.000,00 – Registro Imprese Teramo  
R.E.A. TE-160580– Codice Fiscale e Partita IVA

## Scheda Tecnica

### GommAmica® Easybinder Light-UV

#### Descrizione

Miscela di resina alifatica e poliuretanic. Speciale formulazione a semi-resistenza ai raggi ultravioletti. Permette la protezione ed il mantenimento dei colori, anche quelli particolarmente tenui. Particolarmente adatta a colori come blu e rosso.

#### Origine

Resina alifatica e poliuretanic.

#### Aspetto

Liquido denso.

#### Colore

Giallo chiaro.

#### Applicazioni

Resina alifatica e poliuretanic adatta per lo strato di materiali Gommamica®.

#### Prodotto e proprietà



Proprietà chimiche e fisiche	Valori
Odore	Tipico
Densità	Circa 1,08 g/ cm <sup>3</sup> (20°C)
Solubilità (in acqua)	Insolubile
Punto di infiammabilità	> 100° C
Viscosità (reometro rotante)	ca. 3500 ÷ 4500 mPa s (23° C)

**Gommamica® è un marchio Elastrade Srl**