

## Scheda Tecnica

### GommAmica® Buffing

#### Origine

Pneumatici da vettura e autocarro (primarie marche europee).

#### Rivestimento

Nessuno.

#### Colore

Nero.

#### Applicazioni

Fibra di gomma appositamente utilizzata per la realizzazione di sottofondi.

#### Tecnologia di produzione

Il prodotto è ottenuto attraverso un processo di macinazione meccanica e di separazione magnetica dei detriti. Durante l'intero processo non vengono aggiunte altre sostanze solide, liquide o gassose. Il prodotto è di qualità primaria.

#### Prodotto e proprietà

Lunghezza	1.0-2.5 cm
Spessore	1-2 mm



Proprietà fisiche	Valori
Densità	0,45 Kg/dm <sup>3</sup>
Forma	A2 – B3



**Elastrade s.r.l.**  
Sede Operativa e Amministrativa: Via dei Termini, 20 I-24040 Osio Sopra (BG).  
Sede Legale: Via dei Termini, 18/A- 24040 Osio Sopra (BG).  
Capitale Sociale € 100.000,00 – Registro Imprese Bergamo  
R.E.A. BG-380229 – Codice Fiscale e Partita IVA 01617080666

## Certificati



ISO 9001:2015 – Commercializzazione di materiali e prodotti in gomma anche da recupero.

ISO 14001:2015 – Commercializzazione di materiali e prodotti in gomma anche da recupero.